



Техническая характеристика порошка минерального для дорог автомобильных общего пользования ГОСТ 32761-2014

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ. РА04. В.22623/22
Срок действия декларации с 17.06.2022 по 14.06.2027

Марка порошка: МП-2
Наименование горной породы, применяемой для производства неактивированного порошка: известняк

Среднее значение за 2023 год

Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические показатели
Зерновой состав, % по массе, не менее:		
мельче 2 мм	100	100
мельче 0,125 мм	85	86,6
мельче 0,063 мм	70	73,9
Пористость, %	не более 35	25
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %	не более 2,5	1,9
Влажность, % по массе	не более 1,0	0,2
Витумоёмкость, г	не более 65	62
Содержание полугорных окислов ($Al_2O_3 + Fe_2O_3$) в горной породе	не более 1,7	0,51
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 740	менее 26,0

Инженер по качеству непрофильной продукции ОЛЕК

Кобыща И.С.

