



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

Документ о качестве № Б/Н

на песок из отсевов дробления от 0 до 5 мм

Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38748 с 17.06.2025г. по 17.06.2029г.

Дата выдачи **10.07.2025г.**

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, пгт Заводской, ул. Охотничья д. 56).
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации-----
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: песок из плотных горных изверженных пород ДАЦИТЫ
7. Номер партии 311
8. Зерновой состав:

Остатки на ситах	Диаметр отверстий сит, мм							
	10	5,00	2,50	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частные остатки, %	0,00	2,30	29,40	21,60	22,30	13,50	6,80	6,40
Полные остатки, %	0,00	2,30	29,40	51,00	73,30	86,80	93,60	100,00
ГОСТ 31424-2010	не более 5	не более 15			Св. 65-75			не более 10

9. Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормативные значения	Фактические значения
1.	Модуль крупности	Св. 3,0-3,5	3,34
2.	Группа песка	-	Повышенной крупности
3.	Класс песка	II	II
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 10	5,3
5.	Содержание глины в комках, %	≤ 2	0,0
6.	Насыпная плотность, кг/м³	-	1380
7.	Истинная плотность, г/см³	-	2,70
8.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	≤ 35	18,27
9.	Марка по дробимости	M 1000	M 1000
10.	Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Бк/кг, не более	370	128,0 ± 15,0
11.	Содержание вредных компонентов и примесей:		
	- аморфных разновидностей диоксида кремния, ммоль/дм³	50	18,17
	- по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO₃, %;	1,5	0,38

ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия»

Инженер лаборатории _____

подпись



Кожарова Ю.О./