

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ «БАЗОВЫЙ» Т-41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Класс клея	C0
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Насыпная плотность	1500-1600 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 1 мм	1,1 кг
Рекомендуемая толщина слоя	3-10 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее	90 мин
Открытое время после нанесения, не менее	15 мин
Время корректировки	15 мин
Сползание плитки, не более	0,7 мм
Частичная нагрузка (можно ходить), через	48 часов
Затирка швов, через	24 часа
Время набора проектной прочности	28 суток
Водоудерживающая способность, не менее	98%
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Марочная прочность	M75
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	7,5 МПа
Адгезия после воздушно-сухой среды на 28 сутки не менее	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от – 30 до + 40 °С