



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: info.dsz@vostokcement.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.



Документ о качестве № б/н
на смесь фракций от 5 до 20 мм (1 группа)
Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38778 с 07 июля 2025г. по 07 июля 2029г.

Дата выдачи: 10.07.2025 г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «ДСЗ» ОП г. Владивосток
2. Месторождение: «Первореченское месторождение андезитов»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Рудшева, 17, тел. (423) 296-42-52, факс (423) 296-42-42
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации
5. Количество отгружаемого щебня т.: Для информации
6. Наименование материала: щебень из плотных горных изверженных пород АНДЕЗИТ
7. Фракция смесь фракций от 5 до 20 мм (1 группа)
8. Номер партии: б/н
9. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, в мм	25,0	20,0	12,5	10,0	5,0	2,5
Частные остатки, %	0,0	6,54	42,84	17,68	30,76	2,18
Полные остатки %	0,0	6,54	49,38	67,06	97,82	100,00

10. Качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормативные значения	Фактические значения
1.	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, %	≤ 10	6,37
2.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 1	0,8
3.	Содержание глины в комках, %	≤ 0,25	0,0
4.	Содержание зерен слабых пород, %	не более 5	0,1
5.	Марка по морозостойкости	F 150	F 150
6.	Марка по дробимости	M 1400	M 1400
7.	Марка по истираемости	И1	И1
8.	Водопоглощение, %	-	0,41
9.	Истинная плотность, г/см ³	-	2,74
10.	Насыпная плотность, кг/м ³	-	1339
11.	Средняя плотность, г/см ³	-	2,66
12.	Устойчивость структуры щебня против распада, %	-	0,31
13.	Содержание вредных компонентов и примесей: - аморфных разновидностей диоксида кремния, ммоль/дм ³	50	11,17
	- по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO ₃ , %;	1,5	1,5
14.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	37,1 ± 7,9

ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Инженер

/Генералова Е.К./

М.П.