

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ Т-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Насыпная плотность	1400-1500 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 10 мм	15 кг
Рекомендуемая толщина слоя	5-30 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее	90 мин
Частичная нагрузка (можно ходить), через	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	7,5 МПа
Адгезия (сцепления с основанием), ч/з 28 сут., не менее	0,3 МПа
Морозостойкость, не менее	F50
Температура эксплуатации	от – 30 до + 40 °С