

СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА ЦЕМЕНТНАЯ Т-31

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25 мм
Насыпная плотность	1500-1600 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм	17 кг
Рекомендуемая толщина слоя	20 - 50 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	90 мин
Время твердения	48 часов
Время полного набора прочности	28 суток
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	16 МПа
Прочность на изгиб, ч/з 28 сут., не менее	4 МПа
Адгезия (сцепление с основанием) ч/з 28 сут., не менее	0,6 МПа
Морозостойкость	F100
Температура эксплуатации	от – 30 до + 50 °С