



RA.RU.210M11



**Общество с ограниченной
ответственностью «МГУЛАБ»**
(ООО «МГУЛАБ»)

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 1, 2, 3, 4
ОКПО 45324792; ОГРН 1157746467856;
ИНН 7716795103; КПП 770701001

**Испытательный центр
«МГУЛАБ»**
(ИЦ «МГУЛАБ»)

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 2, 4;
корп. 1, этаж 1, пом. I, ком. 5, 7, 8
+7 495 120-67-97; info@msulab.ru; msulab.ru



86250-10.1

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель
испытательного центра

М.А. Кошелев

12.11.2025

Протокол испытаний
№ 86250-10.1

1 Сведения о заказчике ^A

1	Тип	Юридическое лицо
2	Наименование	ООО ФИРМА "ЦЕМИСКОН"
3	ИНН	5036007104
4	КПП	503601001
5	Юридический адрес	142101, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Цементный проезд, д. 6А, стр. 1, ком. 69
6	Фактический адрес места осуществления деятельности	142101, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Цементный проезд, д. 6А, стр. 1, ком. 69
7	Контактное лицо	Зубехина Галина Викторовна
8	Телефон	+74952338870
9	Email	cemiskon@mail.ru

ИЦ «МГУЛАБ»	Протокол испытаний	№ 86250-10.1
-------------	--------------------	--------------

2 Сведения о Пробе

1	Шифр пробы	86250-10
2	Наименование ^A	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ЖИ ГОСТ Р 55224-2020. Изготовитель и адрес: АО «Спасскцемент», Россия, 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2. Партия № 322(2025) от 22.09.2025 г. Объем 8672 т.
3	Объект испытаний ^A	Строительные материалы естественного происхождения
4	Информация об отборе	Проба предоставлена Заказчиком
5	Сопроводительные документы	Задание № 160/Р-25 от 27.10.2025 г., Акт отбора пробы № 86250-10 от 02.10.2025
6	Место отбора ^A	Склад хр. готовой продукции, МКР, АО «Спасскцемент», Россия, 692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, д. 2, акт отбора образцов (проб) № 68/1 от 02.10.2025
7	Дата отбора ^A	02.10.2025
8	Дата приема	05.11.2025
9	Даты осуществления лабораторной деятельности	05.11.2025 — 12.11.2025
10	Адрес проведения испытаний	127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 2, 4; корп. 1, этаж 1, пом. I, ком. 5, 7, 8

3 Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование типа, тип	Модификация	Заводской номер	Свидетельство о поверке
1	2	3	4	5
1	Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД»	МКС-01А	19103	№ С-ДНС/13-05-2025/438004222, до 12.05.2026
2	Весы электронные лабораторные ХЕ-1500	ХЕ	021510056	№ С-МА/06-10-2025/471634862, до 05.10.2026

4 Результаты испытаний

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Результат	Погрешность (неопределенность)	Документ, устанавливающий правила и методы испытаний (исследований) и измерений
1	2	3	4	5	6
1	Удельная активность калия-40 ^Б	Бк/кг	124	62	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс

ИЦ «МГУЛАБ»		Протокол испытаний			№ 86250-10.1
1	2	3	4	5	6
					(2016)
2	Удельная активность радия-226 ^Б	Бк/кг	50,0	11,0	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
3	Удельная активность тория-232 ^Б	Бк/кг	14,2	6,9	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
4	Удельная активность цезия Cs-137 ^Б	Бк/кг	<3,5	—	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
5	Удельная эффективная активность ЕРН ^Б	Бк/кг	79	15	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2), 4.2

5 Расшифровки сносков

^А Информация предоставлена заказчиком (орфография и пунктуация сохранены).

^Б Расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата $k = 2$, $P = 0,95$.

^В Абсолютная погрешность результата измерений при доверительной вероятности $P = 0,95$.

6 Примечания

Дополнения, отклонения или исключения: отсутствуют.

Информация об особых условиях испытаний: отсутствует.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательного центра «МГУЛАБ».

Испытательный центр «МГУЛАБ» не осуществлял отбор проб и не несет ответственности за стадию отбора проб и информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания.

ИЦ «МГУЛАБ»	Протокол испытаний	№ 86250-10.1
-------------	--------------------	--------------

«<»/«>» означает, что результат испытаний не может быть достоверно установлен, т.к. выходит за нижний/верхний предел диапазона определения.

Больше информации о показателях доступно:

- в PDF-версии документа по ссылкам в наименованиях показателей;
- по QR-коду;
- по ссылке: msulab.ru/knowledge/.



Испытания провел(и):

Инженер-химик I категории — Ж.Г. Бобровских.

Составил:

Менеджер по качеству

А.О. Чекурова

Конец Протокола испытаний
