

ШТУКАТУРНО-КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ Т-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25мм
Насыпная плотность	1500-1600 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 10 мм	16 кг
Рекомендуемая толщина слоя	5-50 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не менее	90 мин
Частичная нагрузка (можно ходить), через	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Марочная прочность	М 150
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	15,0 МПа
Прочность на изгиб, ч/з 28 сут., не менее	5 МПа
Адгезия (сцепления с основанием), ч/з 28 сут., не менее	0,4 МПа
Морозостойкость, не менее	F50
Температура эксплуатации	от – 30 до + 40 °С