



ФИЛИАЛ «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ»

АО «СПАССКЦЕМЕНТ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №1114
от 14.07.2025 до 14.07.2028, выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ

Фракция **20-40мм**

Горная порода: **известняк**

Предприятие-изготовитель: **Филиал «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент**

Адрес изготовителя: **ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная 16**

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан «____» **январь** 20 **26** г.

Партия № _____ в вагонах № _____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности _____ **600** _____

Насыпная плотность, т/м³ _____ **1,360** _____

Морозостойкость _____ **F 100** _____

Содержание зерен слабых пород, % _____ **4,1** _____

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % _____ **11,4** _____

Содержание глины в комках, % _____ **не более 0,25** _____

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % _____ **1,8** _____

Зерновой состав:

Полные остатки на ситах, % по массе	Диаметр отверстий контрольных сит, мм				
	50	40	30	20	>20
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	-
По факту	0,0	6,4	56,2	97,1	100

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг: _____ **14** _____

Щебень для строительных работ соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38578 от 05.03.2025г. по 05.03.2029г.

ООО «Дальстройсертификация»

Зам. начальника ОТК и лаборатории по ДСК _____

Лаборант ФМИ _____

М.П. _____


