ФИЛИАЛ «ТЕПЛООЗЕРСКЦЕМЕНТ»

АО «СПАССКЦЕМЕНТ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №1114
от 14.07.2025 до 14.07.2028, выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ

Фракция **40-70мм** Горная порода: **известняк**

Предприятие-изготовитель: **Филиал «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент**
Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п.Теплоозерск, ул.Вокзальная 16
Наименование и адрес потребителя _____
_____
Паспорт выдан «___» январь 20 26 г.
Партия №_____в вагонах№№_____
_____

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности 800
Насыпная плотность, т/м³ 1,370
Морозостойкость F 100
Содержание зерен слабых пород, % 3,3
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 9,1
Содержание глины в комках, % не более 0,25
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 1,7

Зерновой состав:

Полные остатки на ситах, % по массе	*Диаметр отверстий контрольных сит, мм*			
	87,5	*70*	*60*	*40*
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100
По факту	0,4	9,4	56,7	96,7

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг: 14

Щебень для строительных работ соответствует *ГОСТ 8267-93«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»*

Сертификат соответствия № RU.МСС.231.488.38578 от 05.03.2025г. по 05.03.2029г.
ОС ООО «Дальстройсертификации»

Зам. начальника ОТК и лаборатории по ДСК _____

Лаборант ФМИ _____

М.П.