



Сертификат соответствия RU.МСС.231.429.37404
Срок действия сертификата с 11.11.2022 по 11.11.2027

Техническая характеристика порошка минерального для асфальтобетонных и органоминеральных смесей ГОСТ Р 52129-2003

Марка порошка: МП-1
Наименование горной породы, применяемой для производства неактивированного порошка: известняк

Среднее значение за 2023 год

Наименование показателя	Требования ГОСТ	Фактические показатели
Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм 0,315 мм 0,071 мм	не менее 100 не менее 90 от 70 до 80	100 95,8 73,5
Пористость, %	не более 35	23
Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %	не более 2,5	1,8
Влажность, % по массе	не более 1,0	0,2
Истинная плотность, г/см ³	не нормируется	2,63
Содержание полугорных окислов (Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃) в горной породе	не более 1,7	0,38
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 740	26,7±12,2

Инженер по качеству непрофильной продукции ОТК
Кобыла И.С.

