



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: dsz@dsz.schebenka.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.

Документ о качестве № Б/Н на щебень

Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38747 с 17.06.2025г. по 17.06.2029г.

Дата выдачи **10.07.2025г.**

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «Дробильно-сортировочный завод»
2. Месторождение строительного камня «Пушкарев ключ»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 692778, Приморский край, г. Артем, пгт Заводской, ул. Охотничья д. 56.
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации-----
5. Количество отгружаемой продукции, т: -----
6. Наименование материала: щебень из плотных горных изверженных пород **ДАЦИТЫ**.
7. Фракция **смесь фракций от 5 до 20 мм (1 группа)**
8. Номер партии 413
9. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, в мм	Частные остатки на ситах, % по массе	Полные остатки на ситах, % по массе
25,0	0,00	0,00
20,0	0,83	0,83
12,5	38,53	39,36
10,0	18,20	57,56
5,0	38,31	95,87
2,5	3,55	99,42
Менее	0,58	100,00

10. Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормативные значения	Фактические значения
1.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	≤ 10	5,0
2.	Содержание глины в комках, %	≤ 0,25	0,0
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 1	0,6
4.	Содержание зерен слабых пород, %	не более 5	0,0
5.	Марка по морозостойкости	F 300	F 300
6.	Марка по дробимости	M 1400	M 1400
7.	Марка по истираемости	И1	И1
8.	Водопоглощение, %	-	0,48
9.	Истинная плотность, г/см ³	-	2,70
10.	Насыпная плотность, кг/м ³	-	1370
11.	Удельная эффективная активность ЕРН <i>Аэфф</i> , Бк/кг, не более	370	121,2 ± 14,7
12.	Содержание вредных компонентов и примесей: - аморфных разновидностей диоксида кремния, ммоль/дм ³ - по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO ₃ , %;	50 1,5	18,17 0,38

ГОСТ 8267-93 «ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Инженер лаборатории

подпись

