



ФИЛИАЛ «ТЕПЛОЗЕРСКЦЕМЕНТ»

АО «СПАССКЦЕМЕНТ»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №1114  
от 14.07.2025 до 14.07.2028, выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)**  
**на щебеночно-песчаную смесь**

№ смеси: С 1

Горная порода: известняк

Предприятие-изготовитель: Филиал «Теплозерскцемент» АО «Спасскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п.Теплозерск, ул.Вокзальная 16

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Паспорт выдан « \_\_\_\_\_ » январь 20 26 г.

Партия № \_\_\_\_\_ в вагонах № \_\_\_\_\_

**Результаты лабораторных испытаний:**

Марка по дробимости щебня 600

Марка по морозостойкости щебня F 100

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % 14,7

Содержание глины в комках, % 0,8

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 7,9

Марка смеси по пластичности Пл 1

Марка по водостойкости щебня Вл 1

Насыпная плотность, т/м³: 1,450

**Зерновой состав:**

| Остатки,<br>% | Диаметр отверстий контрольных сит, мм |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|               | 40                                    | 20   | 10   | 5    | 2,5  | 0,63 | 0,16 | 0,05 |
| Полные        | 3,6                                   | 26,4 | 45,7 | 57,9 | 63,4 | 79,2 | 88,8 | 92,1 |

Удельная эффективная активность естественных  
радионуклидов, Бк/кг: 14

Щебеночно-песчаная смесь соответствует ГОСТ 25607-2009

«Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований  
автомобильных дорог и аэродромов»

для \_\_\_\_\_

ОТГРУЗОЧНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ

ДСК

Лаборант ФМИ

М.П.

Зам. начальника ОЛК и лаборатории по ДСК \_\_\_\_\_