



АО "ДСЗ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД»

Юридический/почтовый адрес: 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56
тел. (42337) 94-5-71, 94-5-03, 4-76-94, e-mail: info.dsz@vostokcement.ru

Лаборатория контроля качества выпускаемой продукции
Свидетельство об аттестации № ИЛ-ССК-00494 от 20.03.2024 г.



Документ о качестве № б/н
на песок из отсевов дробления от 0 до 5 мм
Сертификат соответствия № RU.MCC.231.488.38779 с 07 июля 2025г. по 07 июля 2029г.

Дата выдачи: 10.07.2025 г.

1. Производитель-поставщик (карьер): АО «ДСЗ» ОП г. Владивосток
2. Месторождение: «Первореченское месторождение андезитов»
3. Фактический адрес предприятия-изготовителя: 690074, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, 17, тел. (423) 296-42-52, факс (423) 296-42-42
4. Наименование и адрес потребителя: Для информации
5. Количество отгружаемой продукции, т.: Для информации
6. Фракция от 0 до 5 мм
7. Номер партии: б/н
8. Зерновой состав:

Диаметр отверстий контрольных сит, в мм	10,0	5,0	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Менее 0,16
Частные остатки, %	0,00	11,25	32,05	17,50	21,60	12,30	8,60	7,95
Полные остатки %	0,00	11,25	32,05	49,55	71,15	83,45	92,05	100,00

9. Качественные показатели:

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Нормативные значения	Фактические значения
1.	Модуль крупности	-	3,28
2.	Группа песка	-	Крупный
3.	Класс песка	II	II
4.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	≤ 10	7,4
5.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	≤ 25	-
6.	Содержание глины в комках, %	≤ 0,25	0,2
7.	Содержание глинистых частиц методом набухания, %	-	0,43
8.	Коэффициент фильтрации в уплотненном сухом состоянии, м/сут	k>30	31,0
9.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, %	15-25%	24,0
10.	Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, группа	-	II
11.	Содержание вредных компонентов и примесей: - аморфных разновидностей диоксида кремния, ммоль/дм³ - по массе сульфатов и сульфидов, кроме пирита в пересчете на SO₃, %;	50	11,17
		1,5	1,5
12.	Марка по дробимости	M 1400	M 1400
13.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	до 370	39,4 ± 8,1
14.	Истинная плотность, г/см³	-	2,74
15.	Насыпная плотность, кг/м³	-	1365

ГОСТ 31424-2010 «МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ
ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Инженер

/Генералова Е.К./

М.П.