

| | | |
|--|--|--|
| Полное наименование организации, проводившей испытания ООО «Тайгер Микс» | Лаборатория по контролю за производством смесей сухих строительных | Свидетельство об оценке состояния измерений № 13 от 13 мая 2022 г. выдано ФГУ ПЦСМ действительно по 12.05.25 г |
| | ПРОТОКОЛ № 1304 Клей для керамической плитки «БАЗОВЫЙ» Т-41 | Методика испытания по ГОСТ Р 56387-2018 |
| Организация-производитель работ | ООО «Тайгер Микс» | |
| Место отбора проб | Производственный цех смесей сухих строительных | |
| Назначение | Клей для керамической плитки «БАЗОВЫЙ» Т-41. Партия № 94 от 25.11.22 г. | |
| Дата выдачи протокола | 16.01.2023 г. | |

Физико-механические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Фактические значения | Требования: ГОСТ Р 56387-2018 |
|-------|--|------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Наибольшая крупность зерен заполнителя | мм | 0,63 | 0,63 |
| 2 | Содержание зерен наибольшей крупности | % | 1 | Не более 5 |
| 3 | Влажность | % | 0,2 | Не более 0,2 |
| 4 | Адгезия в воздушной среде | МПа | 0,7 | Не менее 0,5 |
| 5 | Стойкость к сползанию | мм | 0,2 | Не более 0,7 |
| 6 | Способность к смачиванию | мин | 15 | Не менее 15 |
| 7 | Водоудерживающая способность | % | 99,4 | Не менее 98 |
| 8 | Открытое время | мин | 15 | Не менее 15 |

Заключение: Клей для керамической плитки «БАЗОВЫЙ» Т-41 партия № 94, соответствует ГОСТ Р 56387-2018 по основным показателям качества.

Специалист лаборатории ООО «Тайгер Микс»



К.К. Булацевская

