

## КЛАДОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗО- И ПЕНОБЕТОНА Т-45 ЗИМНИЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Фракция (не более)	0,63 мм
Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	1300-1500
Расход сухой смеси на 1м <sup>3</sup> блоков при слое 3мм	25 кг
Рекомендуемая толщина слоя	1-3 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	45 мин
Время твердения	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Водоудерживающая способность, не менее	98%
Температура основания	от +5 до +30 °С
Температура проведения работ	от -10 до +30 °С
Марочная прочность	М 75
Прочность на сжатие (через 28 суток), не менее	7,5 МПа
Адгезия (сцепление с основанием) ч/з 28 сут., не менее	0,5 МПа
Морозостойкость	F 50
Температура эксплуатации	от – 30 до + 50 °С