

Полное наименование организации, проводившей испытания ООО «Тайгер Микс»	Лаборатория по контролю за производством смесей сухих строительных	Свидетельство об оценке состояния измерений № 13 от 13 мая 2022 г. выдано ФГУ ПЦСМ действительно по 12.05.25 г
	ПРОТОКОЛ № 1337 Клей для керамической плитки «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» Т-42	Методика испытания по ГОСТ Р 56387-2018
Организация-производитель работ	ООО «Тайгер Микс»	
Место отбора проб	Производственный цех смесей сухих строительных	
Назначение	Клей для керамической плитки «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» Т-42. Партия № 97 от 11.12.2022.	
Дата выдачи протокола	16.01.2023.	

Физико-механические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Фактические значения	Требования: ГОСТ Р 56387-2018
1	Наибольшая крупность зерен заполнителя	мм	0,63	0,63
2	Содержание зерен наибольшей крупности	%	0,8	Не более 5
3	Влажность	%	0,2	Не более 0,2
4	Адгезия в воздушной среде	МПа	0,9	Не менее 0,5
5	Адгезия после циклического замораживания и оттаивания	МПа	0,8	Не менее 0,5
6	Адгезия после выдерживания при высоких температурах	МПа	0,8	Не менее 0,5
7	Адгезия после выдерживания в водной среде	МПа	0,9	Не менее 0,5
8	Стойкость к сползанию	мм	0,2	Не более 0,7
9	Способность к смачиванию	мин	20	Не менее 20
10	Водоудерживающая способность	%:	99,1	Не менее 98
11	Открытое время	мин	20	Не менее 20

Заключение: Клей для керамической плитки «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» Т-42 партия № 97, соответствует ГОСТ Р 56387-2018 по основным показателям качества.

Специалист лаборатории ООО «Тайгер Микс»


К.К. Булацкая

