

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Насыпная плотность	1600-1700 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм	18 кг
Рекомендуемая толщина слоя	5-50 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	45 мин
Время твердения	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Подвижность	Пк3
Марочная прочность	М150
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	16 МПа
Прочность на изгиб, ч/з 28 сут., не менее	4 МПа
Адгезия (сцепление с основанием) ч/з 28 сут., не менее	0,4 МПа
Морозостойкость	F100
Температура эксплуатации	от – 40 до + 50 °С