

ПЕСКОБЕТОН М400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Насыпная плотность	1600-1700 кг/м ³
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм	19 кг
Рекомендуемая толщина слоя	>10 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	120 мин
Время твердения	24 часа
Время полного набора прочности	28 суток
Температура проведения работ	от +5 до +30 °С
Марочная прочность	М400
Прочность на сжатие, ч/з 28 сут., не менее	40 МПа
Прочность на изгиб, ч/з 28 сут., не менее	8 МПа
Адгезия (сцепление с основанием) ч/з 28 сут., не менее	0,8 МПа
Морозостойкость	F200
Температура эксплуатации	от – 70 до + 50 °С